

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ "БЕТОМИКС-ИТХ"



Шаг 1. РАЗВЕСТИ РАСТВОР 3 К 2

Смешайте сухую смесь "Бетомикс-ИТХ" с водой в соотношении 3 к 2 (3 части состава на 2 части воды). Рекомендуем вливать воду в сухую смесь.



Для перемешивания используйте дрель либо аккумуляторный шурувертом с миксером.



Шаг 2. ДОБАВИТЬ РАСТВОР В БЕТОННУЮ СМЕСЬ

Влейте получившийся раствор в бетономешалку или миксер с бетоном.



Раствор приобретает зеленоватый оттенок. Смесь при этом слегка нагревается, что говорит о происходящей реакции.



Шаг 3. ПЕРЕМЕШАТЬ БЕТОННУЮ СМЕСЬ С РАСТВОРОМ

Перемешивайте "Бетомикс-ИТХ" с бетонным раствором в течение 10 минут. Это необходимо для более равномерного распределения химических добавок по всему объёму бетонной смеси.



Возможно использовать состав с противоморозными, пластифицирующими и другими добавками.



Шаг 4. ПРИСТУПИТЬ К БЕТОНИРОВАНИЮ



**РАСХОД СОСТАВА "БЕТОМИКС-ИТХ":
4 КГ НА 1м³ БЕТОНА**